



CTY CP TM TỔNG HỢP & XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỆT

VIET INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION AND GENERAL TRADING., JSC

Add: 17A Tô Vĩnh Diện, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Tel/Fax: (84-4) 3 6687 283 - Mobile: [093.2223.101](tel:093.2223.101)

Email: contact@hatangviet.vn - Web: hatangviet.vn

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

MÀNG CHỐNG THẤM HDPE HSE 0.3 MM

Chỉ tiêu Properties	Phương pháp Menthod	Đơn vị Unit	HSE 0.3
Độ dày Thickness	ASTM D 5199	mm	0,3
Lực kéo đứt strenght at Break	ASTM D 6693	kN/m	8
Độ giãn dài Elongation at Break	ASTM D 6693	%	600
Lực chịu kéo tại điểm uốn strenght at Yield	ASTM D 6693	%	5
Độ giãn dài tại điểm uốn Elongation at Yield	ASTM D 6693	%	13
Cường độ chịu xé Tear Resistance	ASTM D 1004	N	40
Kháng xuyên thủng Puncture Resistance	ASTM D 4833	N	105
Tỷ trọng – Density	ASTM D 1505	g/cm3	0,94
Hàm lượng Carbon balck – Carbon balck content	ASTM D 1603	%	2
Trọng lượng đơn vị		g/m2	282

- Các giá trị trong bảng trên là kết quả trung bình ($\pm 5\%$) của phương pháp thử tiêu chuẩn

Màng chống thấm HDPE HSE được sản xuất từ các hạt nhựa Polyethylene tỷ trọng cao và hạt Carbon đen qua quá trình đùn ép tạo thành tấm bạt HDPE có độ dày từ 0.25mm đến 2.5mm có khả năng chống thấm tuyệt đối, khả năng kháng vật lý cao tro với môi trường kiềm và axit có khả năng kháng tia UV

Chức năng màng chống thấm HDPE dùng để chống thấm, phủ bạt kín khí

Ứng dụng: Dùng để xử lý rác thải công nghiệp, đô thị, làm hồ chứa nước, hồ nuôi trồng thủy sản, bãi chứa chất thải hay hầm biogas.

Công ty CP TM Tổng hợp và Xây Dựng Hạ Tầng Việt

Trụ sở + kho Hà Nội: Số 17A Tô Vĩnh Diện, Q. Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Chi Nhánh Miền Nam Kho Thủ Đức: Số 132 Đường D1, P. Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Kho Hóc Môn, Tp. HCM: 06 Ấp Đình, Tân Xuân, Hóc Môn
Hotline: [0932.223.101](tel:0932.223.101) - website: <https://hatangviet.vn/>