



CTY CP TM TỔNG HỢP & XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỆT

VIET INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION AND GENERAL TRADING., JSC

Add: 17A Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

CHN: 132 Đường D1, Phường Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Tel/Fax: (84-4) 3 6687 283 - Mobile: [093.2223.101](tel:093.2223.101)

Email: contact@hatangviet.vn - Web: hatangviet.vn

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Màng chống thấm sét tổng hợp Bentonite ART 3000

Chỉ tiêu Properties	Phương pháp Menthod	Đơn vị Unit	Bentonite ART 3000
Trọng lượng Bentonite	ASTM D 5993	g/m ²	2700
Trọng lượng vải không dệt	ASTM D 5261	g/m ²	≥ 180
Trọng lượng vải dệt	ASTM D 5261	g/m ²	≥ 110
Chỉ số trương nở Bentonite	ASTM D 5890	ml/2g	≥ 24
Độ tách nước Bentonite	ASTM D 5891	ml	≤ 18
Hệ số thấm	ASTM D 5084	m/s	≤ 5x10 ⁻¹¹
Cường độ chịu kháng bóc	ASTM D 6496	N	≥ 65
Chiều khổ		m	5.7
Chiều cuộn		m	30 ÷ 45

- Các giá trị trong bảng trên là kết quả trung bình (± 5%) của phương pháp thử tiêu chuẩn

Màng chống thấm sét tổng hợp Bentonite ART có cấu tạo gồm lớp trên cùng là vải địa kỹ thuật không dệt, lớp giữa là các hạt sodium Bentonite tự nhiên có khả năng trương nở khi gặp nước và lớp dưới cùng là lớp vải địa kỹ thuật dệt.

Chức năng **Màng chống thấm tổng hợp Bentonite ART** là chống thấm nước

Ứng dụng: dùng thi công bãi chứa, khai thác mỏ hồ sinh học, sân golf

Công ty CP TM Tổng hợp và Xây Dựng Hạ Tầng Việt

Trụ sở + kho Hà Nội: Số 17A Tô Vĩnh Diện, Q. Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Chi Nhánh Miền Nam Kho Thủ Đức: Số 132 Đường D1, P. Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Kho Hóc Môn, Tp. HCM: 06 Ấp Đình, Tân Xuân, Hóc Môn

Hotline: [0932.223.101](tel:0932.223.101) - website: <https://hatangviet.vn/>