

**CTY CP TM TỔNG HỢP & XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỆT****VIET INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION AND GENERAL TRADING., JSC**

Add: 17A Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

CHN: 132 Đường D1, Phường Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Tel/Fax: (84-4) 3 6687 283 - Mobile: [093.2223.101](tel:093.2223.101)Email: contact@hatangviet.vn - Web: hatangviet.vn**TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT****Vải địa kỹ thuật dệt GET20.20 200/200kN/m**

Chỉ tiêu Properties	Phương pháp Menthod	Đơn vị Unit	GET20.20
Cường độ chịu kéo – Tensile Strength	ASTM D 4595	kN / m	200/200
Dãn dài khi đứt- Elongation at break	ASTM d 4595	%	<12
Sức kháng thủng CBR- CBR Puncture Resitance	TCVN 8871-3	N	15000
Hệ số thấm - Permeability	TCVN 8487	S -1	0.02 ~ 0.6
Kích thước lỗ O95 - Opening size O95	TCVN 8871-6	micron	0.075~ 0.340
Sức kháng UV	TCVN 8482	%	70%
Khổ rộng		m	3,5

- Các giá trị trong bảng trên là kết quả trung bình ($\pm 5\%$) của phương pháp thử tiêu chuẩn

Vải địa kỹ thuật dệt thương hiệu GET được sản xuất theo phương pháp dệt, cacos sợi vải được sắp xếp theo hai phương vuông góc với nhau hoặc theo phương phức hợp. Mỗi bó sợi gồm nhiều sợi nhỏ chất liệu PE hoặc PET

Vải địa kỹ thuật dệt còn được gọi là vải địa kỹ thuật gia cường với đặc điểm cường lực chịu kéo đứt rất cao.

Chức năng vải địa kỹ thuật dệt GET gồm bảo vệ gia cường ổn định nền đất và chống xói mòn

Ứng dụng: dùng thi công đường, đường sắt, sân bay nhà ga bến cảng kè sông kè biển và khu công nghiệp nhà máy

Công ty CP TM Tổng hợp và Xây Dựng Hạ Tầng Việt

Trụ sở + kho Hà Nội: Số 17A Tô Vĩnh Diện, Q. Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Chi Nhánh Miền Nam Kho Thủ Đức: Số 132 Đường D1, P. Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Kho Hóc Môn, Tp. HCM: 06 Ấp Đình, Tân Xuân, Hóc Môn

Hotline: [0932.223.101](tel:0932.223.101) - website: <https://hatangviet.vn/>