CTY CP TM TỔNG HỢP & XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỆT
VIET INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION AND GENERAL TRADING., JSC
Add: 17A Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
CHN: 132 Đường D1, Phường Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
Tel/Fax: (84-4) 3 6687 283 - Mobile: 093.2223.101
Email: contact@hatangviet.vn - Web: hatangviet.vn

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Vải địa kỹ thuật dệt GET200 200/200kN/m

Chỉ tiêu Properties	Phương pháp Menthod	Đơn vị Unit	GET200
Cường độ chịu kéo – Tensile Strength	ASTM D 4595	kN / m	200/200
Dãn dài khi đứt- Elongation at break	ASTM d 4595	%	<12
Sức kháng thủng CBR- CBR Puncture Resitance	TCVN 8871-3	N	15000
Hệ số thấm - Permeability	TCVN 8487	S -1	0.02 ~ 0.6
Kích thước lỗ O95 - Opening size O95	TCVN 8871-6	micron	0.075~ 0.340
Sức kháng UV	TCVN 8482	%	70%
Khổ rộng		m	3,5

- Các giá trị trong bảng trên là kết quả trung bình (± 5%) của phương pháp thử tiêu chuẩn

Vải địa kỹ thuật dệt thương hiệu GET được sản xuất theo phương pháp dệt, cacos sợi vải được sắp xếp theo hai phương vuông góc với nhau hoặc theo phương phức hợp. Mỗi bó sợi gồm nhiều sợi nhỏ chất liệu PE hoặc PET

Vải địa kỹ thuật dệt còn được gọi là vải địa kỹ thuật gia cường với đặc điểm cường lực chịu kéo đứt rất cao.

Chức năng vải địa kỹ thuật dệt GET gồm bảo vệ gia cường ổn định nền đất và chống xói mòn

Ứng dụng: dùng thi công đường, đường sắt, sân bay nhà ga bến cảng kè sông kè biển và khu công nghiệp nhà máy

Công ty CP TM Tổng hợp và Xây Dựng Hạ Tầng Việt