



CTY CP TM TỔNG HỢP & XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỆT

VIET INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION AND GENERAL TRADING., JSC

Add: 17A Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

CHN: 132 Đường D1, Phường Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Tel/Fax: (84-4) 3 6687 283 - Mobile: [093.2223.101](tel:093.2223.101)

Email: contact@hatangviet.vn - Web: hatangviet.vn

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VẢI ĐỊA ĐỊA KỸ THUẬT TS30

	Chỉ tiêu – Properties	Phương pháp	Đơn vị	TS30
1	Cường độ chịu kéo <i>Tensile Strength</i>	ISO 01319	kN / m	11,5
2	Dãn dài khi đứt <i>Elongation at break</i>	ISO 10319	%	75/35
3	Năng lượng chịu kéo	Tính	kN / m	3,2
4	Sức kháng thủng CBR <i>CBR Puncture Resitance</i>	ISO 12236	N	1750
5	Rơi côn – Cone Drop	ISO 13433	Mm	27
6	Kích thước lỗ O90 <i>Opening size O90</i>	ISO 12956	mm	0,1
7	Hệ số thấm tại 50mm <i>Permeability at 50mm</i>	ISO 11058	l/m2/s	100
8	Hệ số thấm tại 100mm <i>Permeability at 100mm</i>	ISO 11058	l/m2/s	187
9	Hệ số thấm đứng <i>Permeability</i>	ISO 11058	m/s	3.10-3
10	Lưu lượng thấm ngang 20kPa	ISO 12958	l/m.h	7
11	Lưu lượng thấm ngang 200kPa	ISO 12958	l/m.h	2,2
12	Trọng lượng <i>Mass per Unit area</i>	ISO 9864	g/m2	155
13	Độ dày P=2kPa <i>Thickness under 2kPa</i>	ISO 9863	mm	1,5
14	Kéo giật <i>Grab tensile strength</i>	ASTM D 4632	N	690/600
15	Độ giãn đứt kéo giật <i>Grab elongation</i>	ASTM D 4595	%	75/40
16	Kích thước lỗ O95 <i>Opening size O95</i>	ASTM D 4751	mm	0,25
17	Hệ số thấm <i>Permeability</i>	ASMT D 4491	s-1	2,7
19	Chiều dài x Rộng		m x m	225 x 4
21	Trọng lượng cuộn		kg	150
22	Tính chất vật lý + Polymer	Vải không dệt xuyên kim sợi dài liên tục 100% polypropylene chính phẩm được ổn định hoá UV		
24	Sức kháng UV - Lực kéo + chọc thủng	Giữ được hơn 70% cường độ ban đầu sau 03 tháng phơi ngoài trời		
26	Sức kháng hoá học	Không bị ảnh hưởng bởi pH = 2 - 13		

Vải địa kỹ thuật Polyfelt TS được đóng trong bao bì chắc chắn, ghi rõ nhà sản xuất, loại Polyfelt TS, Lot No, Roll No. Trên mặt vải có in trực tiếp tên vải (vd Polyfelt TS 50) hoặc mã Lot khoảng cách đều 5m trên chiều dài cuộn

Công ty CP TM Tổng hợp và Xây Dựng Hạ Tầng Việt

Trụ sở + kho Hà Nội: Số 17A Tô Vĩnh Diện, Q. Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Chi Nhánh Miền Nam Kho Thủ Đức: Số 132 Đường D1, P. Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Kho Hóc Môn, Tp. HCM: 06 Ấp Đình, Tân Xuân, Hóc Môn
 Hotline: [0932.223.101](tel:0932.223.101) - website: <https://hatangviet.vn/>